

Versatilità produttiva. Comfort evoluto. Affidabilità nel tempo.

MEMORYLoving è il memory foam sviluppato da Green Foam per la produzione di lastre, topper e cuscini destinati al settore bedding e dell'arredo. La sua struttura viscoelastica reagisce progressivamente alla pressione del corporeo, adattandosi alle diverse conformazioni e contribuendo a una distribuzione più uniforme del peso.

Questa capacità di adattamento permette di ridurre i punti di pressione e di offrire un sostegno equilibrato, valorizzando le prestazioni ergonomiche del prodotto finito. Grazie alla sua formulazione, **MEMORYLoving mantiene nel tempo stabilità dimensionale, affidabilità e costanza** delle prestazioni, caratteristiche fondamentali per la realizzazione di sistemi di riposo durevoli e di qualità.

Con densità 35 e 45 kg/m³, rappresenta una soluzione versatile per chi ricerca un materiale capace di coniugare accoglienza, sostegno e lunga durata.



Progettato per trasformarsi in prodotto.

MEMORYLoving offre elevata lavorabilità e ampia libertà progettuale. È ideale per la realizzazione di lastre per materassi e topper, oltre che per guanciali a taglio, sagomati, cervicali e anatomici.

La qualità della schiuma consente lavorazioni precise e una costante uniformità del materiale, facilitando lo sviluppo di collezioni differenziate per comfort, forma e destinazione d'uso.

I vantaggi del MEMORYLoving

- ✓ adatto a lavorazioni di taglio e sagomatura
- ✓ distribuzione uniforme delle pressioni
- ✓ sostegno progressivo ed ergonomico
- ✓ elevata stabilità dimensionale
- ✓ resistente alle deformazioni nel tempo

TECH STRIP

CFC	OEKOTEX Standard 100	Materiale di base	Tipo di gomma	Densità [kg/m ³]	Portanza [kPa]	Compression Set 50%	Allungamento [%]	Carico Rottura [N/mm ²]	Resistenza al fuoco
NO	OK	MDI	VE	35	da 0,9 a 1,5	da <1 a <1,6	da 180,00 a 162,00	da 0,05 a 0,072	-
CFC	OEKOTEX Standard 100	Materiale di base	Tipo di gomma	Densità [kg/m ³]	Portanza [kPa]	Compression Set 50%	Allungamento [%]	Carico Rottura [N/mm ²]	Resistenza al fuoco
NO	OK	MDI	VE	45	da 1,0 a 1,8	da <2 a <1,3	da 193,00 a 175,00	da 0,04 a 0,065	-